

フィッシャー ハイパーフォーム PU 1/500 B2

1液性簡易発泡硬質ウレタンフォーム

fischer 
innovative solutions



ハイパーフォーム PU 1/500 B2

製品名 : ハイパーフォーム PU 1/500 B2


品番 : 33394

小箱入り数 : 12 本




- 容量 : 500 ml (495 g)
- 使い切りタイプでなく中途保存が可能
- 継続使用が可能
最初の使用から2ヶ月以内
(乾燥した冷暗場所: 最適な保管温度+15~+23°C)
- 横置き保存も可能
- ノンフロン
- ノンホルムアルデヒド製品登録認定
F☆☆☆☆ JAIA-011744
- フォーム色 : ライトグリーン

特長



- 温室効果が大い懸念されている代替フロン HFC は未使用。
- 下記の化学物質は含有されていません。
(エチルベンゼン、スチレン、トルエン、キシレン、ホルムアルデヒド、PCB)
- ドイツ工業規格 DIN における燃焼性クラス B2(自己消火性)に適合。
- 使い易さを追求した人間工学的なアダプターを採用。



用途

			
窓枠、ドア廻りに充填。	屋外や屋内の隙間、目地へ充填することで気密性及び断熱・防音に効果があります。	ガス管、パイプ、ダクトなど壁貫通穴の隙間に充填すれば万全。	屋根下や基礎部の隙間の密閉。

使用方法

①  ご使用前に缶を 20～30 回振ります。	②  チューブをアダプターから外し、上へ向けます。	③  乾燥がひどい時には施工部に霧を吹き付けます。	④  ストッパーを折り、取り外します。
⑤  缶を逆さの状態ではフォームを隙間に下から上に充填します。フォームは約 2 倍に膨らみますので、充填量は約半分が適量です。	⑥  使い切らない場合はチューブを折りたたんでアダプター上部のプラグに差し込み保存します。	⑦  余分なフォームは約 27 分で切り取ることができ、塗装も可能です。	

製品仕様

表面硬化	内部硬化時間 (加工可能時間)	作業可能温度	液突出の際の 缶の最低温度	密度
約 12 分	約 27 分	+5 ～ +35℃	+10℃	22 kg/m ³
熱伝導率	圧縮強度	引張強度	吸水率	フォーム硬化後の耐熱性
0.04 W/mk	5 N/cm ² 超	8 N/cm ² 超	2.5%以下	-40 ～ +80℃

使用上の注意

- 保存期間 15 ヶ月（冷暗場所〈最適保管温度：+15℃～+23℃〉に保管して下さい）
- 有効期限以内に製品を使用して下さい。（有効期限は缶の下部に記載されています）
- 車中には、放置しない、保管しないで下さい。
- 継続使用が可能（最初の使用から 2 ヶ月以内）
- 液が突出後、空気中の水分と反応することによって、発泡し、硬化します。
乾燥時には、施工部に霧を吹き付けて下さい。
- 表面が硬化するまでは手などで触れないで下さい。
- フォームは紫外線によって劣化します。直射日光が当たる箇所へは、硬化後に、塗装等を施すようにして下さい。

フィッシャージャパン株式会社

〒102-0074 東京都千代田区九段南 3-4-15
清新九段ビル 3F

TEL: 03-3263-4491
FAX: 03-6272-9935
www.fischerjapan.co.jp